



NANO CERÁMICO HC 5%



VLT 5,4%



UVR 99,1%



IRR 95,2%

TSER: 64%
ENERGÍA SOLAR
T: 13,5 | A: 81,7 | R: 4,9

LÚZ VISIBILE
T: 3,7 | A: 67 | R-INT: 6,9 EX: 4,7

SC: 0.41 | GR: 94,6 | E: 0,87 | U: 6

TSER: ES EL RECHAZO TOTAL DE ENERGÍA SOLAR INTEGRADA.

GR (GLARE REDUCTION) MIDE CUÁNTO REDUCE LA PELÍCULA EL BRILLO CAUSADO POR FUENTES DE LUZ INTENSAS (COMO EL SOL O LUCES ARTIFICIALES)

E (EMISIVIDAD) MIDE LA CAPACIDAD DE UNA SUPERFICIE PARA EMITIR ENERGÍA TÉRMICA.



TODAS NUESTRAS PELICULAS POLARIZADAS VEHICULARES, ARQUITECTONICAS Y DE PROTECCIÓN, **ESTA DISPONIBLE SU VENTA POR ROLLO, POR METRO LINEAL O METRO CUADRADO INSTALADO**